

PAPERMINT

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour 10/09/2018

POPELINE

SUPPORT - DONNÉES TECHNIQUES

TOILE - 100% COTON - 154 cms - 190 gr/M²

CONSTRUCTION			
	Chaine/ Warp	Trame/ Weft	
Nb fils/ cm	44	19,5	
Métrique fils (Nm)	68,2	68,2	
Average yarn number	33,42		
Déchirure (N)	14	25	
Rupture (N/cm)	246	88	
	Cycles	Abrasion	Pilling
Martindale	30 000	4/5	W3 (4-5)

FABRICATION

Support: **POPELINE PK**

Process: **INR:AS**

1. 21. Impression numérique/ Imp°num. RENOIR 150 cm
2. 60. Finition Adoucissant SIL.

ENTRETIEN

Lavage machine 40°C

Pas de chlore ni d'eau de Javel

Séchage machine température moyenne

Repassage 150°C maxi

Pas de nettoyage à sec

TESTS ET NORMES

Solidité lumière (Light fastness) : 4/5 - Norme ISO 105 B02

Abrasion Martindale : 4/5 - Norme ISO 12947

Rupture, résistance à la traction : Norme ISO 13935

Déchirure amorcée : Norme ISO 13937

• Le showroom PaperMint •

36, Rue Pierre Sémar 75009 Paris · France ·

+33 9 87 01 56 95

commande@paper-mint.fr – paper-mint.fr
Instagram : @papermint_paris – Facebook : /papermintparis